



## MEMBRANA ASFALTICA GRAVILLADA CHOVA

### DESCRIPCIÓN

Lámina de 1 m x 10 m y 4 kg/m<sup>2</sup> de betún modificado con plastómero, APP, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, acabado interior plástico y exterior gránulos minerales o pizarra. Colocar por adhesión mediante soplete. En sistemas "Adheridos".

Recomendada para: lámina superior en sistema bicapa expuesto a la intemperie; monocapa en cubierta inclinada.

### APLICACIONES



ENSAYO	MÉTODO	VALOR	UNIDAD	TOLERANCIA
Comportamiento frente a un fuego externo:	EN 13501-5 : 2002	BROOF(t1)	Documentación de A. Chova	
Reacción al fuego:	EN 13501-1 : 2002	Clase E	Comprobada por AENOR	
Estandaridad:	EN 1928 : 2000	Pasa		
Resistencia a la tracción en:				
dirección longitudinal:	EN 12311-1 : 1999	350	N / 5 cm	± 100
dirección transversal:		250	N / 5 cm	± 100
Elongación en:				
dirección longitudinal:	EN 12311-1 : 1999	-		
dirección transversal:		-		
Resistencia a raíces (penetración de):	EN 13948 : 2007	PND		
Resistencia a una carga estática:	EN 12730 : 2001	PND		
Resistencia al impacto:	EN 12691 : 2006	PND		
Resistencia al desgarro:	EN 12310-1 : 1999			
Resistencia de las juntas: (A la cizalla)	EN 12317-1 : 1999			
Durabilidad:	EN 1296 : 1999			
(Plegabilidad)	EN 1109 : 1999	-5	°C	± 5
(Resistencia a fluencia)	EN 1110 : 1999	120	°C	± 10
Plegabilidad:	EN 1109 : 1999	≤ -15	°C	
Sustancias peligrosas:	--	PND		
Pasa --> Positivo o correcto; PND --> Prestación No Determinada; > No exigible				
Designación:	UNE 104410		LBM-40/G-FV	
Defectos Visibles:	EN 1850-1		Sin defectos visibles	
Masa por unidad de área:	EN 1849-1	4	kg/m <sup>2</sup>	-5 / 10 %
Dimensiones del rollo: (Longitud x Anchura)	EN 1848-1	10 x 1	m	≥
Pérdida de gránulo:	EN 12039	20	%	-20 / 10 %
Estabilidad dimensional:	EN 1107-1	--	%	
Resistencia a la fluencia:	EN 1110	≥ 120	°C	

### ALMACENAJE Y MANIPULACION:

Los rollos deben ser almacenados en bodega y a la sombra en forma vertical, sin retirar soporte interno hasta su instalación. El producto debe permanecer de preferencia en pallets de transporte recubiertos con film stretch. Apilar hasta 2 pallets en altura utilizando una capa divisoria.

VILLARRICA #361, SECTOR LO ECHEVERS  
QUILICURA  
FONO: (2) 2732 8410 (2)2732 8401

AVENIDA JORGE GIACAMAN #222  
PALOMARES, CONCEPCIÓN  
FONO: (41) 231 0809